

Spoiwo laserunkowe do farb silikatowych

- Do gruntowania i rozcieńczania farb silikatowych
- O szerokim zastosowaniu
- Łatwa w stosowaniu



Produkt

Optomal Fixativ silikatowa farba wyrównująca (fiksatywa) stosowana jako grunt i środek do rozcieńczania farb silikatowych przy malowaniu laserunkowym. Optomal Fixativ jest gotową do użytku wodorozcieńczalną emulsją na bazie krzemianów pozwalającą na uzyskiwanie efektów laserunkowych przy zastosowaniu farb silikatowych Optomal Silisan. Produkt zgodny z PN-EN 1062-1:2005.

Zastosowanie

Jako dodatek rozcieńczający do farby silikatowej Optomal Silisan, przy malowaniu laserunkowym względnie egalizacji różnic kolorystycznych na podłożach mineralnych, szczególnie zabytkowych, jak i przy dekoracyjnych kreacjach malarskich elewacji i wnętrz. Dzięki dowolnym proporcjom mieszania z farbą Optomal Silisan pozwala na uzyskiwanie bardzo szerokiej gamy efektów malarskich oraz zróżnicowania siły krycia od półtonu do pełnej transparentności. Optomal Fixativ służy też jako środek gruntujący przy szczególnie chłonnych lub kreuujących się podłożach.

Obróbka

Optomal Fixativ można dodawać do farby Optomal Silisan w każdej proporcji zależnych jedynie odżądanego stopnia laserunkowego efektu. Następnie tak przygotowaną farbę nanosi się na podłoże odpowiednim pędzlem z gęstego włosia, lub gąbką. Przy pracach elewacyjnych zaleca się jak dla każdej farby dwukrotne nanoszenie. Jednak przy wymaganej bardzo transparentnej kolorystyce pierwszej warstwę może stanowić sama fiksatywa bez dodatku Optomal Silisan. Do egalizacji

dużych różnic kolorystycznych podłoża należy wykorzystać pierwszą warstwę jako półton z Optomal Silisan bez rozcieńczenia (warstwa kryjąca), względnie tylko z niewielkim dodatkiem fiksatywy (warstwa półkryjąca), a dopiero później nałożyć warstwę wierzchnią już jako właściwy laserunek. Przy wyborze kolorów z bazowej farby krzemianowej Optomal Silisan należy uwzględnić różnice w nasyceniu barwy wynikające ze stopnia rozcieńczenia.

Podłoże

Podłoże musi być nośne, bez przemrożeń, oraz wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność dla mineralnej farby (np. oleje, woski, emulsyjne powłoki malarskie itp.) Do użytkowania nadają się wszelkie podłoża mineralne szczególnie kamień, cegła czy tynki mineralne. Podłoża bardzo chłonne lub kreuujące powinny być wcześniej zagruntowane np. przy użyciu samej fiksatywy, względnie innego gruntu w zależności od stanu podłoża.

Uwagi specjalne

Optomal Fixativ można stosować w temperaturach od +5°C do +25°C.

Zużycie

Optomal Fixativ jako grunt – ok. 0,2 l/m² w zależności od chłonności podłoża. Optomal Fixativ w mieszaninie z Optomal Silisan jako farba laserunkowa – od ok. 0,02 do ok. 0,2 l/m² w zależności od proporcji przy dwukrotnym malowaniu.

Dostawa

Optomal Fixativ można nabywać w plastikowym kanistrze po 5 l.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24 miesiące – zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Opakowania

Wiadra o pojemności: 5l, 12,5l.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24 miesiące – zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Środek zasadowy, dlatego chronić skórę i oczy. Przy kontakcie ze skórą dokładnie przepłukać wodą, po dostaniu się do oczu dodatkowo skonsultować się z lekarzem.

Nadzór

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. zgodnie z PN.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Stan: 11/10/05

Podane wyżej informacje zostały zestawione na podstawie doświadczeń, zebranych w praktyce i uzyskanych w wyniku starannych prób przeprowadzonych zgodnie z najlepszą wiedzą przez nasze Laboratorium Rozwojowo-Badawcze. Mają one służyć użytkownikowi jako źródło informacji i doradztwa. Jednak ze względu na różnorodność podłoży i różnorodność zakresów stosowania, a także sposób wykonania, na które nie mamy wpływu, mają one tylko charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń prawnych. Każdemu użytkownikowi radzimy wykonanie własnych prób przydatności naszego produktu do własnych celów w znanych mu warunkach. Informacja ta traci swą ważność z chwilą ukazania się nowej.